



Adhesivo multiusos ligero y gran rendimiento reforzado para colocación de todo tipo de pisos y azulejos, recubrimientos cerámicos, naturales o pétreos de alta, media y baja absorción de humedad. Cumple y excede ANSI A 118.1 y la norma NMX-C-420

**Superficies recomendadas**

Firmes de concreto, block., superficies cemento-arena, barroblock y ladrillo.

**Preparación de la superficie**

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

**Preparación de la mezcla**

- 1 Vacíe en un recipiente 4.1 a 4.3 litros de agua limpia.
- 2 Agregue un bulto de CREST BLANCO LIGERO (10 Kgs.). Deje reposar 5 minutos.
- 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla 10 minutos.
- 4 Mezcle nuevamente y CREST BLANCO LIGERO quedará listo para su uso. Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades del CREST BLANCO LIGERO se verán afectadas.

**Procedimiento de aplicación**

- 1 Aplique una capa de CREST BLANCO

LIGERO con un espesor aproximado de 3 milímetros utilizando la parte lisa de una llana dentada, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar en los próximos 45 minutos, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad relativa.

- 2 Sin inclinar demasiado la sección dentada de la llana, haga surcos en forma horizontal sobre el adhesivo recién aplicado, evitando hacer rayado en forma de abanico.
- 3 Coloque las piezas procurando moverlas en sentido perpendicular al rayado del adhesivo y golpearlas levemente con el mango de la llana para asegurar su contacto con el adhesivo. Verifique su nivelación correcta. Sentar las piezas hasta lograr un área de contacto del 85% en interiores y 95% en exteriores.

Una vez terminada la instalación, será necesario esperar 24 horas para juntar ("lecherear"), con: JuntaCREST con sellador fórmula antihongos®, disponible en una gran variedad de colores, especialmente formulado para juntas menores a 3mm, o en su caso emboquillar con BoquiCREST ultra®, con sellador integrado, disponible en una gran variedad de colores, especialmente formulado para juntas mayores a 3 mm.

Proporciona gran estabilidad en sus tonos e insuperable resistencia a la compresión, que lo hace más resistente al agrietamiento y desgaste por tráfico. Para instalaciones que requieren gran resistencia al impacto, químicos y manchas, utilice EpoxyCREST 2020 , boquilla epóxica 100% sólidos, disponible en 5 colores. Después de haber junteado o emboquillado la instalación es necesario esperar 24 horas para transitarla. Si la temperatura es menor a 10°C, espere 48 horas.

**Recomendaciones**

- Para la instalación de piezas de nula absorción de humedad %AH<0.5% tales como pisos porcelánicos, utilizar CREST PISO para Porcelanato® sobre superficies base cemento o bien, CREST Piso sobre Piso®, cuando se instale sobre un piso existente.
- En instalaciones de recubrimiento en albercas, jacuzzis y cisternas, utilice CREST Azulejo Veneciano® ó prepare el CREST BLANCO LIGERO con ADICREST MP PLUS® al 100% en lugar de agua y preparar la junta o boquilla con ADICREST MP PLUS diluida al 50%, para disminuir el paso de agua a la instalación. Este



- tipo de instalaciones requieren un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.
- Para instalaciones sobre yeso o tablayeso se recomienda aplicar un primer de ADICREST MP PLUS y hacer la instalación con CREST BLANCO LIGERO mezclado con ADICREST MP PLUS al 100% en lugar de agua.
  - Para instalaciones de mármol blanco o translúcido con %AH>0.5%, se recomienda usar CREST BLANCO LIGERO mezclado con agua y para piezas de menor absorción ( $\leq 0.5\%$ ), remplace el agua por ADICREST MP PLUS.
  - Formatos mayores a 40 X 40 se recomiendan aplicar a doble capa para lograr una transferencia del adhesivo al 100%

#### Precauciones

Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar a Crestel para una mejor asistencia técnica.

#### Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

#### IMPORTANTE

**No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta**

**no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.**

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

#### Datos Técnicos:

<b>Rendimiento promedio:</b>	5.5 m <sup>2</sup> por saco de 10 kg
<b>Disponible:</b>	Blanco
<b>Presentación:</b>	Saco de 10 kg
<b>Tiempo de almacenaje:</b>	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
<b>Temperatura de aplicación:</b>	Entre 6° y 39° C
<b>Proporción de la Mezcla:</b>	De 4.1 a 4.3 litros de agua limpia por cada bulto de 10 kg
<b>Tiempo Abierto:</b>	60 min.
<b>Resistencia a la tensión a 28 días a condicione estándar</b>	$\geq 1.1$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la tensión a 28 días en húmedo</b>	$\geq 1.0$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la tensión a 28 días en choque térmico</b>	$\geq 0.7$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la compresión a 28 días:</b>	$\geq 150$ kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistencia al corte:</b>	En losetas de alta absorción de humedad (%Abs. de Agua > 7%): 26 kg/cm <sup>2</sup> En losetas de baja absorción de humedad (%Abs. de Agua > 0.5 y $\leq 3\%$ ): 20 kg/cm <sup>2</sup>

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C  $\pm$  2° C y humedad relativa de 50  $\pm$  5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación del sustrato.

Oficinas Generales  
Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 804 7 500 0  
Fax (81) 804 7 500 1

Planta Monterrey  
Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220-505 0  
Fax (81) 8336-35 15

Oficinas México  
Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 06118 0  
Tel. (55) 5255-035 5  
Fax (55) 5203-20 37

Planta Tizayuca  
Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tiza yuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 796-38 73  
Tel. y Fax (779) 796-38 72  
01-800- 715-76 18

Planta Guadalajara  
Calle 1 No. 665 esquina Calle 2  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3 145-3040 al 46  
Fax (33) 3 145-30 47

Planta Chihuahua  
Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 4 24 -1412  
Fax (614) 4 24 -1420

Planta Morelia  
Libramiento Norte No. 106 1  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327-3590  
(443) 327-365 3

Planta Guatemala  
10 Calle 27-67 Zona 4  
de Mexico, Finca el Naranjo  
Guatemala, C.A. 01057  
Tels. (502) 2326-31 12  
Pbx. (502) 2326-31 31  
Fax (502) 2326-3100

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)



**CREST Blanco Ligero®**

**CREST®**

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS  
PARA TODA TU VIDA