

CREST[®]

SIEMPRE FIRMES

ImperCrest Cemento Reforzado[®]

Impermeabilizante en polvo base cemento ecológico ideal para altas presiones hidrostáticas en ambos sentidos (positivo y negativo), presenta una gran versatilidad para su aplicación y protección con cualquier problema derivado del contacto permanente del agua en el concreto.



• **Sólo se mezcla con agua y es compatible con adhesivos base cemento, estucos y otros.** • **Resiste la carga hidrostática positiva y negativa soporta inmersión en agua** • **Impermeabiliza muros de contención en interior y exterior, charolas de baño, albercas, fachadas, terrazas, etc.**

USOS RECOMENDADOS: Como capa inicial en albercas. Muros con formación de salitre Cisternas. Tanques de agua. Muros con altas filtraciones. Cimentaciones Muros con humedad constante. Túneles Zonas subterráneas. Muros de colindancia. Cimentaciones.

Presentación	25 kg
Rendimiento	14 m ² aproximadamente a dos manos
Tiempo de Almacenaje	18 Meses
Temperatura de Aplicación	6°-39° C
Agua de trabajo	32-35% (8.0 - 8.75 L)
Resistencia a la tensión a 28 días	1.5 N/mm ²
Resistencia a la compresión a 28 días	200 kg/cm ²
Resistencia a la presión hidrostática	>1.5 Bars a 7 días

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%.



Preparación de la superficie

La superficie a recubrir debe estar limpia, y dimensionalmente estable, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. Si existen residuos de otro impermeabilizante será necesario retirarlo. Humedecer perfectamente la superficie antes de la aplicación de manera homogénea o sellar con sello acrílico en caso de ser muy poroso el sustrato. Grietas muy significativas y juntas de control deberán repararse con cemento plástico Impercrest o Flexigrout.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 8.0 a 8.5 litros de agua limpia por saco de 25 kg.
- 2 Agregue un saco de ImperCrest Cemento Reforzado Agite hasta obtener una mezcla homogénea semi-pastosa libre de grumos y que pueda ser aplicada con una brocha, rodillo o cepillo de ixtle.
- 3 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua ImperCrest Cemento Reforzado estará listo para usarse.
- 4 En cuanto comienza a secar la aplicación del sello, se debe aplicar ImperCrest Cemento Reforzado inmediatamente.

Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación

Humedezca o selle el sustrato. Aplique una primera mano del impermeabilizante recientemente preparado con brocha, rodillo o cepillo de ixtle sobre la superficie, evite arrastrar de más el producto, la aplicación se realizará en una sola dirección y de tal manera que se cubran todas las imperfecciones, poros y pequeñas grietas en su totalidad. Una vez que la primera capa este seca al tacto (aproximadamente 4 a 6 horas y varía dependiendo de las condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, etc.) y esta no se remueva aplique la segunda capa del impermeabilizante con brocha, rodillo o cepillo de ixtle en sentido cruzado. Finalmente curar rociando una pequeña cantidad de agua limpia al siguiente día de instalado.

Recomendaciones

- 1 Respetar las instrucciones de preparación y aplicación del producto.
- 2 Humedecer siempre el sustrato antes de la aplicación.
- 3 En temperaturas arriba de los 35° C se recomienda humedecer

un poco más el sustrato de lo normal.

- 4 Como impermeabilizante único siempre debe de llevar dos capas con un rendimiento promedio de 14 m² por capa a dos manos aproximadamente.
- 5 Después de 7 días de aplicado, se puede colocar el recubrimiento deseado.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA:

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Ojos- lave con abundante agua durante 15 minutos, **Piel-**quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. **Inhalación-** diríjase a un lugar con aire fresco. **Ingestión-** no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

IMPERCREST CEMENTO REFORZADO INSTRUCCIONES DE USO



1
La superficie a recubrir debe estar limpia, y dimensionalmente estable, libre de aceite, o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.



2
Grietas muy significativas y juntas de control deberán repararse con cemento plástico Impercrest o Flexigrout. Dejar secar 24 horas.



3
Te recomendamos utilizar previamente un sellador como AdiCrest MP-Plus como ligante de adherencia entre sustrato y el impermeabilizante.



4
Vacíe en un recipiente de 8.0 a 8.5 litros de agua limpia por saco de 25 kg.



5
Agregue un saco de ImperCrest Cemento Reforzado.



6
Agite hasta obtener una mezcla homogénea semi-pastosa libre de grumos y que pueda ser aplicada con una brocha, rodillo o cepillo de ixtle.



7
Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua, estará listo para usarse.



8
En cuanto comienza a secar la aplicación del sello, se debe aplicar ImperCrest Cemento Reforzado inmediatamente (15 min aprox).



9
Aplique una primera mano del impermeabilizante recientemente preparado con cepillo de ixtle sobre la superficie, evite arrastrar de más el producto, la aplicación se realizará en una sola dirección.



10
Una vez que la primera capa este seca al tacto (aproximadamente 4 a 6 horas y varía dependiendo de las condiciones ambientales).



11
Aplique la segunda capa del impermeabilizante con cepillo de ixtle en sentido cruzado.



12
Finalmente curar rociando una pequeña cantidad de agua limpia al siguiente día de instalado.

Oficinas Generales
Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua
Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango
Carretera Vergel Américas Km 17.1
Cómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún
Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile
Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

