

CREST

SIEMPRE FIRMES

ImperCrest Cemento Reforzado®

Impermeabilizante en polvo base cemento ecológico ideal para altas presiones hidrostáticas en ambos sentidos (positivo y negativo), presenta una gran versatilidad para su aplicación y protección con cualquier problema derivado del contacto permanente del agua en el concreto.



• **Sólo se mezcla con agua y es compatible con adhesivos base cemento, estucos y otros.** • **Resiste la carga hidrostática positiva y negativa soporta inmersión en agua** • **Impermeabiliza muros de contención en interior y exterior, charolas de baño, albercas, fachadas, terrazas, etc.**

USOS RECOMENDADOS: Como capa inicial en albercas. Muros con formación de salitre Cisternas. Tanques de agua. Muros con altas filtraciones. Cimentaciones Muros con humedad constante. Túneles Zonas subterráneas. Muros de colindancia. Cimentaciones.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Presentación | 25 kg |
| Rendimiento | 14 m ² aproximadamente a dos manos |
| Tiempo de Almacenaje | 18 Meses |
| Temperatura de Aplicación | 6°-39° C |
| Agua de trabajo | 32-35% (8.0 - 8.75 L) |
| Resistencia a la tensión a 28 días | 1.5 N/mm ² |
| Resistencia a la compresión a 28 días | 200 kg/cm ² |
| Resistencia a la presión hidrostática | >1.5 Bars a 7 días |

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%.



Preparación de la superficie

La superficie a recubrir debe estar limpia, y dimensionalmente estable, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. Si existen residuos de otro impermeabilizante será necesario retirarlo. Humedecer perfectamente la superficie antes de la aplicación de manera homogénea o sellar con sello acrílico en caso de ser muy poroso el sustrato. Grietas muy significativas y juntas de control deberán repararse con cemento plástico Impercrest o Flexigrout.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 8.0 a 8.5 litros de agua limpia por saco de 25 kg.
- 2 Agregue un saco de ImperCrest Cemento Reforzado Agite hasta obtener una mezcla homogénea semi-pastosa libre de grumos y que pueda ser aplicada con una brocha, rodillo o cepillo de ixtle.
- 3 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua ImperCrest Cemento Reforzado estará listo para usarse.
- 4 En cuanto comienza a secar la aplicación del sello, se debe aplicar ImperCrest Cemento Reforzado inmediatamente.

Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación

Humedezca o selle el sustrato. Aplique una primera mano del impermeabilizante recientemente preparado con brocha, rodillo o cepillo de ixtle sobre la superficie, evite arrastrar de más el producto, la aplicación se realizará en una sola dirección y de tal manera que se cubran todas las imperfecciones, poros y pequeñas grietas en su totalidad. Una vez que la primera capa este seca al tacto (aproximadamente 4 a 6 horas y varía dependiendo de las condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, etc.) y esta no se remueva aplique la segunda capa del impermeabilizante con brocha, rodillo o cepillo de ixtle en sentido cruzado. Finalmente curar rociando una pequeña cantidad de agua limpia al siguiente día de instalado.

Recomendaciones

- 1 Respetar las instrucciones de preparación y aplicación del producto.
- 2 Humedecer siempre el sustrato antes de la aplicación.
- 3 En temperaturas arriba de los 35° C se recomienda humedecer

un poco más el sustrato de lo normal.

- 4 Como impermeabilizante único siempre debe de llevar dos capas con un rendimiento promedio de 14 m² por capa a dos manos aproximadamente.
- 5 Después de 7 días de aplicado, se puede colocar el recubrimiento deseado.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA:

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Ojos- lave con abundante agua durante 15 minutos, **Piel-** quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. **Inhalación-** diríjase a un lugar con aire fresco. **Ingestión-** no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 3110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

