

# CREST

SIEMPRE FIRMES

## Crestuco Textura®

Crestuco Textura es un recubrimiento base cemento el cual puede ser aplicado manualmente o con equipo lanzable, ideal para dar acabados texturizados de alta resistencia y estabilidad al intemperismo, puede ser utilizado tanto en muros y cielos, interior y exterior.



**Puede ser aplicado manualmente o con equipo lanzable • Alta resistencia y estabilidad al intemperismo**  
**• Para muros y cielos en interior y exterior • Lavable y alta dureza, con acabado plástico**  
**• No se escurre ni se cuelga • Acabado decorativo y ecológico**

**USOS RECOMENDADOS:** *mendado para aplicarse en superficies tales como Superficies lisas de concreto vaciado, Block, ladrillo, barroblock, tabique o tabicón, block celular, zarpeo o afine y superficies porosas de cemento-arena. En superficies de tablaroca, con aplanados de yeso o sujetas a flexión moderada, es necesario utilizar ADICREST MP-PLUS®, en lugar de agua para hacer la mezcla, así como sellar la superficie con ADICREST MP-PLUS como "primer" aplicado con una brocha. No es recomendado para aplicarse sobre superficies recubiertas con pintura o de acabado metálico.*

Disponible	Base Blanca
Presentación	Saco de 40 kg
Rendimiento promedio sobre superficies lisas, a 1.5mm de espesor	23 m <sup>2</sup> por saco de 40 kg
Tiempo de almacenaje	6 meses en lugar seco
Resistencia a la compresión a 28 días	230 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la tensión a 7 días (Adherencia)	0.7 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la tensión a 28 días (Adherencia)	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	Entre 6º y 39º C
Proporción de mezcla	14.0 a 16 litros de agua limpia por bulto de 40 kg
Tiempo de sacado a 23ºC	5 horas
Conductividad térmica:	0,1821 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua:	0,187 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad:	6,123 % peso 8,844 % volumen
Absorción de agua:	20,71 % peso

*Nota: Valores promedio obtenidos a 23º C ± 2º C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del espesor de aplicación, rugosidad del sustrato y pericia del instalador.*



## Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá estar limpia, libre de cualquier impureza que inhiba la adherencia, deberá ser resistente y dimensionalmente estable.

## Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 14 a 16 litros de agua limpia por bulto.
- 2 Agregue un bulto de Crestuco Textura 40 kg.
- 3 Mezcle continuamente hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.
- 4 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos para que los aditivos actúen.
- 5 Mezcle de nuevo sin agregar más agua y el Crestuco Textura estará listo para usarse.

Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua provocando un secado prematuro.

## Procedimiento de aplicación

En general, se recomienda hacer la aplicación de Crestuco Textura en polvo sobre superficies a plomo para un mejor acabado:

- 1 Sellar previamente la superficie con Adicrest diluido 3:1, donde se va a aplicar Crestuco Textura en polvo.
- 2 Extender Crestuco Textura en Polvo con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. Puede utilizar guías de aluminio, PVC o de acero para facilitar el nivelado. La capa debe ser de 3mm aproximadamente.
- 3 Deje secar al tacto aproximadamente de 10 a 15 min para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
- 4 El acabado se puede dar con un cepillo de alambre que forme un rayado al momento de deslizarlo, u otra herramienta con la que se logre dar un acabado tipo textura.
- 5 Si desea darle más textura u obtener un dibujo más marcado utilice una llana, rodillo o cepillo.
6. Deje secar por 24 hrs.

## Acabados especiales

- 1 Recuerde que el dibujo del acabado dependerá de la creatividad y experiencia del instalador.
- 2 Solicite pruebas de textura en áreas pequeñas para seleccionar el acabado de su gusto.

## Procedimiento con máquina lanzadora

- 1 Sellar previamente la superficie con Adicrest diluido 3:1, donde se va a aplicar Crestuco Textura en polvo.
- 2 Preparar la maquina lanzadora con el No. de Boquilla deseado realizando un prueba previa a la aplicación para validar la perfecta salida de la pasta ya preparada.
- 3 Una vez verificado el no de Boquilla a manejar, se coloca material en el recipiente del equipo para ser lanzado.
- 4 Se comienza a lanzar de manera uniforme hacia el muro, buscando distribuir de una manera homogénea el Crestuco Textura, buscando obtener un mismo espesor en todo el muro.
- 5 Deje secar al tacto aproximadamente de 10 a 15 min para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humdad relativa, viento y espesor de la capa).

- 6 El acabado se puede dar con un cepillo de alambre que forme un rayado al momento de deslizarlo, u otra herramienta con la que se logre dar un acabado tipo textura.
- 7 Si desea darle más textura u obtener un dibujo más marcado utilice una llana, rodillo o cepillo.
- 8 Deje secar por 24 hrs.

Importante: Si el muro presenta muchas imperfecciones se requerirá la aplicación de dos manos, la primera para nivelar y la segunda para dar el acabado.

## Recomendaciones

- Para lugares con altas temperaturas es recomendable sellar perfectamente utilizando una dilución de Adicrest MP Plus:Agua en proporción de 1:2.
- No debe ser aplicado a temperaturas inferiores a los 6°C o mayores a los 39° C.
- Es recomendable que una misma persona prepare y aplique el Crestuco Textura, así como llevar un buen control y una buena supervisión durante la aplicación.
- Considere la temperatura ambiente como factor que afecta el tiempo de secado.
- Nunca añada más agua a Crestuco Textura ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Si está seco, deséchelo.
- No se recomienda aplicar Crestuco Textura sobre superficies recubiertas con pintura, madera o metálicas.
- Haga pruebas de textura en áreas pequeñas mientras el material está húmedo para seleccionar el acabado de su gusto. Recuerde que la textura del acabado dependerá de la creatividad y experiencia del instalador.
- No recupere Crestuco Textura Extra Fino que haya caído al suelo, ya que pudo haberse contaminado.
- Una vez terminada la instalación puede curar el material humedeciéndolo con agua dos veces al día durante los siguientes tres días. Es opcional.

## Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

## Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.



## LEED

Cumplimiento de Reciclado	-
Pre Consumo (%)	-
Post Consumo (%)	-
Cumplimiento MRc5 Regional Materials	Si
MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	Si
Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)	93.1
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	Si
VOC (g/L less water)	0

**Oficinas Generales**

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1  
Col. Del Valle Oriente  
San Pedro Garza García,  
Nuevo León. C.P. 66260  
Tel. (81) 8047-5000

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350  
Tel. (81) 8220-5050

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, CDMX C.P. 11580  
Tel. (55) 5255-0355

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Zona Industrial  
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804  
Tels. (779) 796-3873  
796-3872 y 800-715-7618

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. C.P. 44940  
Tels. (33) 3145-3040 al 46

**Planta Chihuahua**

Privada Santa Rosa No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. C.P. 31110  
Tel. (614) 424-1420

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich. C.P. 58116  
Tels. (443) 327-3653,  
y 327-3590

**Planta Guatemala**

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tel. +502 2222-2333

**Planta Durango**

Carretera Vergel Américas Km 17.1  
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000  
Tel. (871) 689-0891

**Bodega Cancún**

Carretera a Tulúm Km9  
MZ 12 Central de Bodegas  
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560  
Tel. (998) 882-2125

**Planta Chile**

Lo Boza 120 A,  
Pudahuel, Santiago, Chile.  
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)

