CREST®

SIEMPRE FIRMES

Juntacrest Maderas®

Junteador base cemento sin arena silica con sellador y fungicida integrados; especialmente formulado para instalaciones menores o iguales a 3 mm. Tiene una amplia variedad de colores con apariencia madera, una alta resistencia a la compresión y a la abrasión, además de ofrecer protección contra la formación de microorganismos tan comunes en un ambiente húmedo.

Emboquilla y sella en la misma aplicación • Diseño especializado para recubrimientos con apariencia madera • Elaborado con bactericidas, que evitan la formación de hongos • Gran durabilidad y versatilidad en Colores • Excelente adherencia a materiales de construcción • Gran facilidad de limpieza durante la instalación • Cumple y excede ANSI A 118.7

USOS RECOMENDADOS: *Para emboquillar juntas menores a 3 mm, en madera cerámica.*

Presentación	5 kg
Color	9 colores
Tiempo de Almacenaje	18 meses
Temperatura de Aplicación	6-39° C
Proporción de Agua en la mezcla para 5 kg	1.5 a 1.7 L
Contracción promedio a los 7 días	< 2 %
Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar a 28 días	< 34 kg/cm^2
Resistencia a la Flexión promedio en condiciones estándar a 7 días	< 68 kg/cm^2
Absorción de agua	<5 %
Resistencia a la Compresión promedio a 28 días	300 kg/cm^2
Rendimiento Promedio en 10 kg (ver tabla al reverso)	

Los valores promedio son obtenidos en condisiones controladas a 23ºC +/- 2ºC y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana a utilizar, nivelacion del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.

Características

TipodeAbsorciondeAgua	Alta, media, baja y nula AA
LosetasRecomendadas	Cerámica, porcelanica y pétrea
SustratosRecomendados	Cemento:arena, Ceramica, porcelanica y petrea
Tipo de uso	Interior y exterior
Tipo de trafico	Residencial, industrial y comercial

Rendimiento promedio 10 kg

	Ancho de boquilla	
Formato (cm)	***2 mm***	***3 mm***
18 x 55	38.5	28.5
15 x 60	39.0	29.2
20 x 60	40.3	31.0
15 x 90	61.4	40.9
20 x 90	64.4	42.9
20 x 120	81.9	54.6

Llanas recomendadas

Llanas de esponja, hule o neopreno.

Recomendaciones especiales

1 Mantenga el área donde se aplicó JuntaCREST Maderas libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
2 En instalaciones de azulejo en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es recomendable preparar el JuntaCREST Maderas con ADICREST MP-PLUS®, diluido al 50%, para obstruir el paso del agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.
3 Temperaturas menores a 6º C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39º C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.
4 Si va a emplear ADICREST MP-PLUS en temperaturas superiores a 35º C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia.

Limipieza y preparacion del sustrato

1 JuntaCREST Maderas deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del recubrimiento, cuidando que el adhesivo ya esté seco y las losetas bien fijas, con excepción de adhesivos de fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la boquilla se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la instalación. Cuando emplee CREST Piso sobre Piso® como adhesivo, es necesario esperar cuando menos 48 hrs. para emboquillar. Si la temperatura es menor a 10ºC, espere 72 horas. Consulte la hoja técnica del adhesivo utilizado.
2 Los espacios entre las losetas deberán estar limpios y libres de agua, polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la boquilla.

Preparación de la mezcla

1 Para obtener mejores resultados, es preferible que la misma persona mezcle y prepare el JuntaCREST Maderas durante toda la instalación.
2 Vacíe en un recipiente de 1.5 a 1.7 litros de agua limpia por caja de 5 kg.
3 Agregue una caja de 5 kg de JuntaCREST Maderas.
4 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea.
5 Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
6 Mezcle de nuevo y el JuntaCREST Maderas quedará listo para su uso.
7 Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo (aproximadamente 1 hora), mezcle nuevamente, sin agregar agua para seguir utilizándolo. Temperaturas menores a 6ºC pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39º C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación

1 Humedezca ligeramente la superficie de las losetas con una esponja húmeda.
2 Con una llana de esponja dura o rastrillo plástico, distribuya el JuntaCREST Maderas en forma diagonal, presionando para que la mezcla pueda entrar en las juntas, cuidando quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
3 Remueva el exceso de JuntaCREST Maderas de la superficie de la loseta con la llana de esponja dura con movimientos diagonales a la junta, mientras el JuntaCREST Maderas está aún fresco.
4 La superficie de JuntaCREST Maderas puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta.

Limpieza

1 Para realizar la limpieza después de la instalación permita que el JuntaCREST Maderas adquiera firmeza suficiente para evitar dañarlo, usualmente 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa.
2 Con un trapo o esponja limpia y húmeda, limpie la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente el trapo o esponja en agua limpia.
3 Después de aplicar el JuntaCREST Maderas deberá esperar 24 horas para utilizar la instalación.

Limitaciones

Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes, en este caso se recomienda realizar el emboquillado con Epoxy CREST 2020®, disponible en 5 colores.

Ingredientes

Cemento Portland 65997-15-1, Carbonato de Calcio 471-34-1, Oxido de Hierro 1309-31-1, Pigmento Rojo 2425-85-6. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque.
Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precuaciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere

algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos.

Precauciones

Ojos: lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: dirígase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada via oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.
Almacene en lugar fresco y seco.
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel. 01 800 108 6000

LEED

MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	*si*
Porcentaje Regional;Contribuyente Promedio (%)	*si*
Contribuyente Promedio (%)"	*100*
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	*si*
VOC (g/L less water)	*0*

COLORES*

Cantera

Gamuza

Palo de Rosa

Roble

Fresno

Abedul

Cerezo

Álamo

Wenge

**Los colores de las boquillas que aparecen son representativos; pueden variar por motivos de impresión y diferir del color del producto. Consulte el muestrario físico con su distribuidor.*

Oficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220 5050
Fax (81) 8336 3515

Oficinas México
Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 2581 5400

Planta Tizayuca
Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 100 5500
01-800-715-7618

Planta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3134 5600

Planta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424 1412
Fax (614) 424 1420

Planta Morelia
Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327 3590
(443) 327 3653

Planta Guatemala
24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222 2307

▶▶▶www.crest.com.mx