

CREST

SIEMPRE FIRMES

Juntacrest ultramax®

Junteador base cemento sin arena sílica con sellador y fungicida integrados; especialmente formulado para instalaciones menores o iguales a 3 mm. Tiene una amplia variedad de colores, una alta resistencia a la compresión y a la abrasión, además de ofrecer protección contra la formación de microorganismos tan comunes en un ambiente húmedo.



HT

Excelente trabajabilidad para su instalación • Excelente adherencia a materiales de construcción • Elaborado con bactericidas, que evitan la formación de hongos • Emboquilla y sella en la misma aplicación • Gran durabilidad y versatilidad en Colores • Gran facilidad de limpieza durante la instalación • Cumple y excede ANSI A 118.7

USOS RECOMENDADOS: Para emboquillar juntas menores a 3 mm, en todo tipo de recubrimientos.

Presentación	5 kg
Color	30 colores
Tiempo de Almacenaje	18 meses
Temperatura de Aplicación	6-39° C
Proporción de Agua en la mezcla para 5 kg	1.5 a 1.7 L
Contracción promedio a los 7 días	< 2 %
Resistencia a la Tensión promedio en condiciones estándar a 28 días	< 34 kg/cm ²
Resistencia a la Flexión promedio en condiciones estándar a 7 días	< 68 kg/cm ²
Absorción de agua	< 5 %
Resistencia a la Compresión promedio a 28 días	300 kg/cm ²
Rendimiento Promedio en 10 kg (ver tabla al reverso)	

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%. El rendimiento puede variar en función del tamaño de la pieza, llana a utilizar, nivelación del sustrato, practicas de aplicación y desperdicio.



Características

Tipo de Absorción de Agua	Alta, media, baja y nula AA
Losetas Recomendadas	Cerámica, porcelanica y pétreo
Sustratos Recomendados	Cemento:arena, Cerámica, porcelánica y pétreo
Tipo de uso	Interior y exterior
Tipo de tráfico	Residencial, industrial y comercial

Rendimiento promedio 10 kg

Formato (cm)	Ancho de boquilla	
	2 mm	3 mm
1x1	1.2	0.8
2.5x2.5	3.0	2.0
20x20	23.2	15.5
30x30	35.2	23.5
40x40	40.3	31.0
45x45	45.5	35.0
50x50	58.5	39.0
60x60	70.2	46.8

Llanas recomendadas

Llanas de esponja, hule o neopreno.

Recomendaciones especiales

- Mantenga el área donde se aplicó JuntaCREST Ultramax libre de tráfico, por lo menos las primeras 24 horas.
- En instalaciones de azulejo en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es recomendable preparar el JuntaCREST Ultramax con ADICREST MP-PLUS®, diluido al 50%, para obstruir el paso del agua a la instalación. Este tipo de instalaciones requieren de un mínimo de 14 días para ser llenadas con agua.
- Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.
- Si va a emplear ADICREST MP-PLUS en temperaturas superiores a 35° C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia.

Limpeza y preparación del sustrato

- JuntaCREST Ultramax deberá ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del recubrimiento, cuidando que el adhesivo ya esté seco y las losetas bien fijas, con excepción de adhesivos de fraguado rápido como CREST Rápido® y CREST Piso sobre Piso Rápido®, donde la boquilla se puede aplicar 3 horas después de haber realizado la instalación. Cuando emplee CREST Piso sobre Piso® como adhesivo, es necesario esperar cuando menos 48 hrs. para emboquillar. Si la temperatura es menor a 10°C, espere 72 horas. Consulte la hoja técnica del adhesivo utilizado.
- Los espacios entre las losetas deberán estar limpios y libres de agua,

polvo, grasa, exceso de adhesivo o cualquier otro tipo de impureza que pudiera causar cambio de color o tono en la boquilla.

Preparación de la mezcla

- Para obtener mejores resultados, es preferible que la misma persona mezcle y prepare el JuntaCREST Ultramax durante toda la instalación.
- Vacíe en un recipiente de 1.5 a 1.7 litros de agua limpia por caja de 5 kg.
- Agregue una caja de 5 kg de JuntaCREST Ultramax.
- Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea.
- Deje reposar la mezcla durante 10 minutos.
- Mezcle de nuevo y el JuntaCREST Ultramax quedará listo para su uso.
- Si el material llega a tornarse rígido antes de usarlo todo (aproximadamente 1 hora), mezcle nuevamente, sin agregar agua para seguir utilizándolo. Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación de agua del material, provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación

- Humedezca ligeramente la superficie de las losetas con una esponja húmeda.
- Con una llana de esponja dura o rastrillo plástico, distribuya el JuntaCREST Ultramax en forma diagonal, presionando para que la mezcla pueda entrar en las juntas, cuidando quede bien compacta y libre de espacios vacíos, hendiduras o fisuras.
- Remueva el exceso de JuntaCREST Ultramax de la superficie de la loseta con la llana de esponja dura con movimientos diagonales a la junta, mientras el JuntaCREST Ultramax está aún fresco.
- La superficie de JuntaCREST Ultramax puede ser nivelada o enrasada al borde de la loseta.

Limpeza

- Para realizar la limpieza después de la instalación permita que el JuntaCREST Ultramax adquiera firmeza suficiente para evitar dañarlo, usualmente 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad relativa.
- Con un trapo o esponja limpia y húmeda, limpie la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente el trapo o esponja en agua limpia.
- Después de aplicar el JuntaCREST Ultramax deberá esperar 24 horas para utilizar la instalación.

Limitaciones

Es importante no utilizar este producto en áreas expuestas a ácidos, químicos y manchas constantes, en este caso se recomienda realizar el emboquillado con Epoxy CREST 2020®, disponible en 5 colores.

Ingredientes

Cemento Portland 65997-15-1, Carbonato de Calcio 471-34-1, Oxido de Hierro 1309-31-1, Pigmento Rojo 2425-85-6. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque.

Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

**ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema respiratorio. Contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos.

Precauciones

Ojos: lave con abundante agua durante 15 minutos, Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, inhalación, ingestión o problemas con la piel.

Almacene en lugar fresco y seco.

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO ES CORROSIVO. PUEDE RESULTAR IRRITANTE DE LA PIEL, OJOS Y AL SISTEMA RESPIRATORIO, CONTIENE INGREDIENTES QUE SON O PUEDEN SER CANCERÍGENOS QUE RESULTAN PELIGROSOS O FATALES SI SON CONSUMIDOS.

CONTENIDO: ESTE PRODUCTO CONTIENE LOS SIGUIENTES INGREDIENTES QUE PUEDEN RESULTAR DAÑINOS: CEMENTO PORTLAND (CEMENTO HIDRÁULICO), **ESTE PRODUCTO CONTIENE QUÍMICOS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE QUE CAUSAN CÁNCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO O AFECCIONES EN LA REPRODUCCIÓN HUMANA.**

PROCEDIMIENTO DE MANEJO: EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN SI ES NECESARIO PARA MINIMIZAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, EVITE EXPONERSE AL POLVO Y USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS.

TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS-LAVE CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS, PIEL-QUÍTESE LA ROPA CONTAMINADA Y LÁVESE CON AGUA Y JABÓN, INHALACIÓN-DIRÍGASE A UN LUGAR CON AIRE FRESCO, INGESTIÓN- NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, INHALACIÓN, INGESTIÓN O PROBLEMAS CON LA PIEL.

ALMACENAJE: ALMACENE EN LUGAR FRESCO Y SECO.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS PRECAUCIONES EN LA INFORMACIÓN TÉCNICA O EN LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

PRODUCTO PRODUCIDO POR: CREST Norteamérica, S.A. DE C.V, Pedro Ramírez Vázquez, No. 200-1 Col. Valle Oriente, 66269, Garza García, N.L., México, Tel. +52 (81) 8047 5000, Fax +52 (81) 8047 5001.



**Los colores de las boquillas que aparecen son representativos; pueden variar por motivos de impresión y diferir del color del producto. Consulte el muestrario físico con su distribuidor.*

LEED

MR-5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	si
Porcentaje Regional; Contribuyente Promedio (%)	si
Contribuyente Promedio (%)	100
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	si
VOC (g/L less water)	0

COLORES*



Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

