



CREST Constructor Afine es un mortero base cemento gris, diseñado especialmente para dar un acabado fino, ideal para colocarse después de un repello, zarpeo o enjarre. Listo para usar solo agregue agua. Cuenta con excelente trabajabilidad, adherencia y excelentes resistencias mecánicas para este tipo de aplicaciones.

Superficies recomendadas

Muros de block, superficies cemento-arena, barrobloc y ladrillo.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 8.0 a 9.5 litros de agua limpia por bulto de 40 kg.
- 2 Agregue un bulto de Crest Constructor Afine (40 kg).
- 3 Revuelva continuamente hasta conseguir una mezcla homogénea libre de grumos. Es de suma importancia asegurarse de que se integre perfectamente el mortero con el agua.
- 4 El mezclado puede ser manual, pero de preferencia se recomienda hacerlo con una mezcladora eléctrica.
- 5 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos, para que los aditivos actúen.
- 6 Mezcle de nuevo sin agregar más agua

y Crest Constructor Afine estará listo para usarse.

Temperaturas menores a 6°C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39°C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación:

- 1 Una vez preparada la pasta o mezcla en base a las instrucciones de mezclado, humedezca ligeramente el muro.
- 2 Haciendo uso de una llana lisa, aplique Crest Constructor Afine sobre la superficie; extendiéndolo de tal forma que quede una capa uniforme no mayor a 3mm, el espesor final máximo puede ser de 5 mm a dos capas.
- 3 Deje secar al tacto (aproximadamente 10 minutos).
- 4 Remoje una esponja dura o un trozo de hielo seco y flote ligeramente el material aplicado con movimientos circulares para lograr el acabado final.
- 5 Si desea, al final puede dar un acabado de textura con Crestuco o pintar.

Recomendaciones

- Utilizar agua limpia, controle el agua de mezclado ya que el exceso de agua disminuye las resistencias mecánicas.
- Mezclar con agua sobre una superficie limpia e impermeable y de ser posible utilizar un revolvedora, ya que las mezclas se logran con una mayor uniformidad y calidad
- Utilizar la cantidad de agua estrictamente necesaria para obtener la trabajabilidad requerida de la mezcla para evitar perder resistencias mecánicas y reducir el agrietamiento.
- Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar máximo en un tiempo de 30 minutos, y evitar la adición de mas agua en la mezcla posteriormente.
- Nunca aplicar sobre superficies a base de yeso o paneles de yeso sin previo tratamiento según las indicaciones por Crestel



Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido

a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	6.0 a 8.0 m ² por saco de 40 kg a 3 mm
Disponible:	Gris
Presentación:	Saco de 40 kg
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla:	De 8.0 a 9.5 litros de agua limpia por cada bulto de 40 kg
Tiempo de secado:	20-30 min.
Resistencia a la compresión a 24 hrs:	≥35 kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días:	≥80 kg/cm ²
Adherencia al concreto a 24hrs:	≥0.2 N/mm ²
Adherencia al concreto a 28 días:	≥0.5 N/mm ²

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del formato y del tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación del sustrato.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST Constructor Afine®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA