



Crestuco Masilla es un recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados finos; para adherir sobre muros y cielos de concreto y brindar un acabado liso, el cual puede aplicarse en capas de hasta 7mm de espesor. Cuenta con excelente adherencia al concreto, Block, ladrillo, etc y puede utilizarse en interiores y exteriores.

Superficies recomendadas

Crestuco es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como block de concreto, superficies afinadas de concreto, losas de concreto, así como tabique, ladrillo y barroblock.

Preparación de la superficie

La superficie a recubrir deberá ser resistente y dimensionalmente estable, debe estar limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, selladores, desmoldantes o cualquier otro tipo de impureza que impida la adherencia de CREST Crestuco Masilla.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 4.8 a 5.2 litros de agua limpia por bulto de 20 Kg.
- 2 Agregue un bulto de Crestuco Masilla (20Kg.)
- 3 Revuelva continuamente hasta conseguir una mezcla homogénea libre de grupos.
- 4 Deje reposar la mezcla durante 10 minutos, para que los aditivos actúen.
- 5 Mezcle de nuevo sin agregar más agua y Crestuco Masilla estará listo para usarse. Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a

39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación

Aplicación sobre cemento

En general, la aplicación de Crestuco Masilla sobre las superficies, será de una o dos capas de acuerdo a las necesidades requeridas.

- 1 Humedecer previamente la superficie donde se va a aplicar Crestuco Masilla (opcional).
- 2 Extender Crestuco Masilla con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. La capa no debe ser mayor a 7mm.
- 3 Deje secar al tacto aproximadamente 30 min. Con un espesor de 3mm para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
- 4 Se desea darle más finura al acabado o eliminar imperfecciones de aplicación, utilice una lija de No. 150 para pulir la superficie.

Recomendaciones

- Para lugares con altas temperaturas es recomendable usar un primer de Adicrest MP plus al 50% antes de aplicar sobre

concreto colado.

- Considere la temperatura del ambiente como factor que afecta el tiempo de secado.
- Nunca añada más agua a Crestuco Masilla ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Se está seco, deséchelo.
- No se recomienda aplicar Crestuco Masilla sobre superficies recubiertas con pintura, madera o metálicas.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una



aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico,
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Rendimiento promedio:	4 m ² por bulto de 20 kg sobre block de concreto.
Disponible:	Blanco
Presentación:	Saco de 20 kg
Tiempo de almacenaje:	6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación:	Entre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla:	Entre 4.8 y 5.2 L de agua por saco de 20 kg
Tiempo de Secado:	30 Minutos
Dureza:	85 Shore D

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590
(443) 327-3653

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tels. (502) 2222 2323
Fax (502) 2222-2307

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST Crestuco Masilla®

CREST®

EL ADHESIVO DE PISOS Y AZULEJOS
PARA TODA TU VIDA