

CREST

SIEMPRE FIRMES

ImperCrest Acril 360° 6 años Reductor®

Es un impermeabilizante elastomérico blanco, formulado a base de látex 100% acrílico de alta calidad, aditivos anticorrosivos, cargas de alta resistencia a la degradación de intemperismo natural y cargas térmicas de alta reflectividad. Forma una película protectora que impide la filtración de agua y reduce de temperatura en el interior así como el consumo de energía. ImperCrest cuenta con la elongación óptima para soportar los esfuerzos generados por cambio bruscos de temperatura, evitando el agrietamiento.



HT

Baja la temperatura interior hasta en 13° C • Altamente reflectivo. • No requiere malla de refuerzo y seca en 30 minutos • Óptima elasticidad • Acabado Reflectivo • Soporta micro movimientos por efectos del choque térmico • Máxima adherencia a superficies base cemento • Excelente adherencia a concreto, lámina negra y a sustratos difíciles cómo: espuma de poliuretano, lámina galvanizada, asfalto y prefabricados envejecidos • Resistente a los rayos UV • Cumple requerimientos VOC.

USOS RECOMENDADOS: Techos y Muros. Superficies base cemento, Concreto, lámina negra, lámina galvanizada y espuma de poliuretano, asfalto y prefabricados envejecidos.



SIEMPRE FIRMES

CREST

Preparación de la superficie

- 1 La superficie a recubrir debe de estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impurezas que inhiba la adherencia.
- 2 Asegúrese que la superficie tenga pendientes que eviten el encharcamiento de agua, así como, salidas pluviales.
- 3 En caso de tener ya un impermeabilizante aplicado, verifique que esté en buen estado, es decir, bien adherido, sin fragmentaciones o huecos en la superficie; si no es así, retire el impermeabilizante viejo.
- 4 Verifique que la superficie a impermeabilizar no presente fisuras o grietas; si las hay, resánelas utilizando el cemento plástico ImperCrest®.
- 5 Selle la superficie utilizando el Sellador ImperCrest Acril 360°®, deje secar por un tiempo aproximado de 2 a 4 horas. El tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.

Aplicación del impermeabilizante

- 1 Aplique una primera mano del impermeabilizante sin diluir, con rodillo o epillo de ixtle para áreas grandes; para áreas pequeñas se sugiere utilizar brocha.
- 2 Con ImperCrest Acril 360° no se requiere colocar malla de refuerzo; sin embargo va a utilizarla, colóquela antes de secar la primera mano, evitando que se formen pliegues en la superficie de la misma.
- 3 Deje secar el producto aproximadamente de 2 a 4 horas. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.
- 4 Aplique la segunda mano del impermeabilizante sin diluir, con rodillo o cepillo de ixtle, en sentido cruzado. Para áreas pequeñas se sugiere utilizar brocha.

Recomendaciones

- 1 No se recomienda su aplicación cuando amenaza lluvia.
- 2 Mantenga cerradas las cubetas que contengan producto.
- 3 Lave la herramienta con agua después de usarla.
- 4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 5° C.
- 5 No diluya el producto.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. No se ingiera, en caso de ingerirlo no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899



NMX-U-125-SCFI-2016



Garantía	6 años	Especificación
Apariencia visual	Líquido Semi-espeso / sin grumos	Líquido Semi-espeso / sin grumos
Tipo de Recubrimiento	Impermeabilizante Acrílico Celular	Impermeabilizante Acrílico Elastomérico
Densidad (gr/mL)	0.851	0.7 a 1.1
NMX-C-450-ONNCE-2019		
Viscosidad (cP)	24500	15000 a 60000
Estabilidad en anaquel	Viscosidad (cP)	34600
	Apariencia	No presenta natas, grumos, ni olor fétido
Permeabilidad (Perms)	22.15	≤ 50
Adherencia en húmedo (g/cm lineal)	572.5	≥ 357.16
Absorción de agua en volumen (%)	12.9	≤ 34
Intemperismo acelerado (QUV)	Tensión (MPa)	1.891
	Elongación (%)	161
	Apariencia	No presenta caleo, ni agrietamiento, ni formación de ampollas
Flexibilidad a baja temperatura	No presentó fracturas ni separación de capas	No debe presentar fracturas ni separación de capas
NMX-U-125-SCFI-2016		
Índice de Reflectancia solar (IRS)	111	≥ 105
Relación de contraste extendida	0.99	≥ 0.98
Diferencia de índice de Blancura por ensuciamiento (%)	10.0	≤ 20
Reflectancia solar	0.882	No aplica
Emitancia	0.89	No aplica
NOM-018-ENER-2011		
Densidad aparente (kg/m ³)	878.48	No aplica
Conductividad térmica (W/m.k)	0.0739	No aplica
Permeabilidad al vapor de agua (ng/Pa.s.m)	0.006	No aplica
Adsorción de humedad (% peso)	5.266	No aplica
Adsorción de humedad (% volumen)	4.569	No aplica
Absorción de agua (% peso)	4.76	No aplica

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

