

# CREST®

SIEMPRE FIRMES

**Crestuco Textura®**

Crestuco Textura es un recubrimiento base cemento el cual puede ser aplicado manualmente o con equipo lanzable, ideal para dar acabados texturizados de alta resistencia y estabilidad al intemperismo, puede ser utilizado tanto en muros y cielos, interior y exterior.



**Puede ser aplicado manualmente o con equipo lanzable • Alta resistencia y estabilidad al intemperismo**  
**• Para muros y cielos en interior y exterior • Lavable y alta dureza, con acabado plástico**  
**• No se escurre ni se cuelga • Acabado decorativo y ecológico**

**USOS RECOMENDADOS:** *mendado para aplicarse en superficies tales como Superficies lisas de concreto vaciado, Block, ladrillo, barroblock, tabique o tabicón, block celular, zarpeo o afne y superficies porosas de cemento-arena. En superficies de tablaroca, con aplanados de yeso o sujetas a flexión moderada, es necesario utilizar ADICREST MP-PLUS®, en lugar de agua para hacer la mezcla, así como sellar la superficie con ADICREST MP-PLUS como "primer" aplicado con una brocha. No es recomendado para aplicarse sobre superficies recubiertas con pintura o de acabado metálico.*

Disponible	Base Blanca
Presentación	Saco de 25 kg
Rendimiento promedio por saco de 25 kg	Espesor 1.5 mm el rendimiento es de 14.37 m <sup>2</sup> Espesor de 2 mm el rendimiento es de 10.63 m <sup>2</sup> Espesor de 2.5 mm el rendimiento es de 6.88 m <sup>2</sup>
Tiempo de almacenaje	6 meses en lugar seco
Resistencia a la compresión a 28 días	230 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la tensión a 7 días (Adherencia)	0.7 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la tensión a 28 días (Adherencia)	1.0 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	Entre 6º y 39º C
Proporción de mezcla	8.7 a 10.7 litros de agua limpia por bulto de 25 kg
Tiempo de sacado a 23º C	5 horas
Densidad aparente:	1194.06 kg/m <sup>3</sup>
Conductividad térmica:	0.1673 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua:	0.222 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad:	7.125 % peso 8.579 % volumen

*Nota: Valores promedio obtenidos a 23º C ± 2º C y humedad relativa de 50 ± 5%. El rendimiento varía dependiendo del espesor de aplicación, rugosidad del sustrato y pericia del instalador.*

MIEMBRO DE:



## Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá estar limpia, libre de cualquier impureza que inhiba la adherencia, deberá ser resistente y dimensionalmente estable.

## Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 8.7 a 10.7 litros de agua limpia por bulto.
- 2 Agregue un bulto de Crestuco Textura 25 kg.
- 3 Mezcle continuamente hasta conseguir una pasta homogénea libre de grumos.
- 4 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos para que los aditivos actúen.
- 5 Mezcle de nuevo sin agregar más agua y el Crestuco Textura estará listo para usarse.

Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua provocando un secado prematuro.

## Procedimiento de aplicación

En general, se recomienda hacer la aplicación de Crestuco Textura en polvo sobre superficies a plomo para un mejor acabado:

- 1 Sellar previamente la superficie con Adicrest diluido 3:1, donde se va a aplicar Crestuco Textura en polvo.
- 2 Extender Crestuco Textura en Polvo con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. Puede utilizar guías de aluminio, PVC o de acero para facilitar el nivelado. La capa debe ser de 3mm aproximadamente.
- 3 Deje secar al tacto aproximadamente de 10 a 15 min para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
- 4 El acabado se puede dar con un cepillo de alambre que forme un rayado al momento de deslizarlo, u otra herramienta con la que se logre dar un acabado tipo textura.
- 5 Si desea darle más textura u obtener un dibujo más marcado utilice una llana, rodillo o cepillo.
6. Deje secar por 24 hrs.

## Acabados especiales

- 1 Recuerde que el dibujo del acabado dependerá de la creatividad y experiencia del instalador.
- 2 Solicite pruebas de textura en áreas pequeñas para seleccionar el acabado de su gusto.

## Procedimiento con máquina lanzadora

- 1 Sellar previamente la superficie con Adicrest diluido 3:1, donde se va a aplicar Crestuco Textura en polvo.
- 2 Preparar la maquina lanzadora con el No. de Boquilla deseado realizando un prueba previa a la aplicación para validar la perfecta salida de la pasta ya preparada.
- 3 Una vez verificado el no de Boquilla a manejar, se coloca material en el recipiente del equipo para ser lanzado.
- 4 Se comienza a lanzar de manera uniforme hacia el muro, buscando distribuir de una manera homogénea el Crestuco Textura, buscando obtener un mismo espesor en todo el muro.
- 5 Deje secar al tacto aproximadamente de 10 a 15 min para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).

- 6 El acabado se puede dar con un cepillo de alambre que forme un rayado al momento de deslizarlo, u otra herramienta con la que se logre dar un acabado tipo textura.
- 7 Si desea darle más textura u obtener un dibujo más marcado utilice una llana, rodillo o cepillo.
- 8 Deje secar por 24 hrs.

Importante: Si el muro presenta muchas imperfecciones se requerirá la aplicación de dos manos, la primera para nivelar y la segunda para dar el acabado.

## Recomendaciones

- Para lugares con altas temperaturas es recomendable sellar perfectamente utilizando una dilución de Adicrest MP Plus:Agua en proporción de 1:2.
- No debe ser aplicado a temperaturas inferiores a los 6°C o mayores a los 39° C.
- Es recomendable que una misma persona prepare y aplique el Crestuco Textura, así como llevar un buen control y una buena supervisión durante la aplicación.
- Considere la temperatura ambiente como factor que afecta el tiempo de secado.
- Nunca añada más agua a Crestuco Textura ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Si está seco, deséchelo.
- No se recomienda aplicar Crestuco Textura sobre superficies recubiertas con pintura, madera o metálicas.
- Haga pruebas de textura en áreas pequeñas mientras el material está húmedo para seleccionar el acabado de su gusto. Recuerde que la textura del acabado dependerá de la creatividad y experiencia del instalador.
- No recupere Crestuco Textura Extra Fino que haya caído al suelo, ya que pudo haberse contaminado.
- Una vez terminada la instalación puede curar el material humedeciéndolo con agua dos veces al día durante los siguientes tres días. Es opcional.

## Variaciones de tono en colores

Cuando el Crestuco sea de color no deberá mojarlo recién instalado, ya que cambiarán los tonos. Para lograr el mismo tono en toda la superficie, es necesario utilizar la misma cantidad de agua en todas las mezclas. Se recomienda recubrir muros completos para evitar pegazones.

No nos hacemos responsables por variaciones en los tonos de colores en Crestuco derivados las prácticas de instalación, la mezcla deberá ser realizada por la misma persona procurando mantener las recomendaciones en cuanto a cantidad de agua, temperatura de aplicación, etc. Evitar agregar mucha agua al realizar el acabado final con hielo seco, esponja o flota, esto puede ocasionar que las sales minerales que contiene el agua afecten la tonalidad del color. Ligeras variaciones de tono pueden ocurrir por el mismo comportamiento del acabado.

## Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

**Importante**

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

**ADVERTENCIA:  
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx

**LEED**

Cumplimiento de Reciclado	-
Pre Consumo (%)	-
Post Consumo (%)	-
Cumplimiento MRc5 Regional Materials	Si
MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	Si
Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)	93.1
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	Si
VOC (g/L less water)	0

**MR BUILDING PRODUCT DECLARATION: SOURCING OF RAW MATERIALS**

OPCION 1: CSR UN Global Compact

CREST como parte de Grupo LAMOSA es participante en el Pacto Mundial.

**Oficinas Generales**

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1  
Col. Del Valle Oriente  
San Pedro Garza García,  
Nuevo León. C.P. 66260  
Tel. (81) 8047-5000

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350  
Tel. (81) 8220-5050

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, CDMX C.P. 11580  
Tel. (55) 5255-0355

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Zona Industrial  
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804  
Tels. (779) 796-3873  
796-3872 y 800-715-7618

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. C.P. 44940  
Tels. (33) 3134-5600

**Planta Chihuahua**

Privada Santa Rosa No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. C.P. 31110  
Tel. (614) 424-1420

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich. C.P. 58116  
Tels. (443) 327-3653,  
y 327-3590

**Planta Guatemala**

24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tel. +502 2222-2333

**Planta Durango**

Carretera Vergel Américas Km 17.1  
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000  
Tel. (871) 689-0891

**Bodega Cancún**

Carretera a Tulum Km9  
MZ 12 Central de Bodegas  
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77560  
Tel. (998) 882-2125

**Planta Chile**

Lo Boza 120 A,  
Pudahuel, Santiago, Chile.  
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)

