

ImperCrest Acril 360° Muros®

Es un impermeabilizante elastomérico blanco, formulado a base de látex 100% acrílico de alta calidad, aditivos anticorrosivos, cargas de alta resistencia a la degradación de intemperismo natural y cargas térmicas de alta reflectividad para impermeabilizar muros interiores y exteriores sellando microgrietas. ImperCrest Acril 360° Muros se recomienda aplicar sin diluir, con brocha, rodillo, cepillo de ixtle o maquina tipo airless



- **No se cueлга ni escurre en muro • Protege, tapa grietas y decora al mismo tiempo**
- **Excelente poder cubriente y rendimiento • Excelente adherencia a concreto, lámina negra y a sustratos difíciles cómo: espuma de poliuretano, lámina galvanizada, asfalto y prefabricados envejecidos**

USOS RECOMENDADOS: Muros interiores y exteriores.

Vida útil declarada (años)		6	Especificación
Apariencia visual		Líquido Semi-espeso /sin grumos	Líquido Semi-espeso /sin grumos
Tipo de Recubrimiento		Impermeabilizante Acrílico Elastomérico	Impermeabilizante Acrílico Elastomérico
Densidad (gr/mL)		1.335	1.30 ± 0.05
NMX-C-450-ONNCCE-2019			
*Viscosidad (cP)		7560	5500 a 9500
*Estabilidad en anaquel	Viscosidad (cP)	8450	5500 a 9500
	Apariencia	No presenta natas, grumos, ni olor fétido	Libre de natas, grumos y olor fétido
Permeabilidad (Perms)		13.59	≤ 50
Adherencia en húmedo (g/cm lineal)		590.5	≥ 357.16
Absorción de agua en volumen (%)		23.58	≤ 34
Intemperismo acelerado (QUV)	Tensión (MPa)	1.709	≥ 1.379
	Elongación (%)	282	≥ 100
	Apariencia	No presenta caleo, ni agrietamiento, ni formación de ampollas	La muestra no debe presentar caleo, ni agrietamiento, ni formación de ampollas
Flexibilidad a baja temperatura		No presentó fracturas ni separación de capas	No debe presentar fracturas ni separación de capas
NMX-U-125-SCFI-2016			
Índice de Reflectancia solar (IRS)		110	≥ 105
Relación de contraste extendida		0.99	≥ 0.98
Diferencia de índice de Blancura por ensuciamiento (%)		12.7	≤ 20
Reflectancia solar		0.869	No aplica
Emitancia		0.90	No aplica

* Especificación interna.



Preparación de la superficie

- 1 La superficie a recubrir debe de estar seca, limpia, libre de aceite, polvo, Pintura en mal estado, cera o cualquier otro tipo de impurezas que inhiba la adherencia.
- 2 En caso de tener ya una pintura aplicada, verifique que esté en buen estado, es decir, bien adherido, sin fragmentaciones o huecos en la superficie; si no es así, retire lo más posible las partes sueltas, que polveen (Caléo)
- 3 Verifique que la superficie a pintar con ImperCrest Muros no presente fisuras o grietas; si las hay, resánelas utilizando el cemento plástico ImperCrest o CREST Flexigrout (sellador de poliuretano).
- 4 Selle la superficie utilizando el Sellador ImperCrest Acril 360°® diluido (3 partes de agua por 1 parte de sellador), deje secar por un tiempo aproximado de 30 a 60 minutos. El tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.

Aplicación del impermeabilizante

- 1 Aplique una primera mano de ImperCrest Muros sin diluir, con brocha, rodillo o pistola de aspersión.
- 2 Deje secar el producto aproximadamente de 60 a 120 min. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad en el ambiente.
- 3 Aplique la segunda mano de ImperCrest Muros sin diluir.

Recomendaciones

- 1 No se recomienda su aplicación cuando amenaza lluvia.
- 2 Mantenga cerradas las cubetas que contengan producto.
- 3 Lave la herramienta con agua después de usarla.
- 4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 5° C.
- 5 No diluya el producto.
- 6 No mezcle ImperCrest Muros Acril 360° con otras pinturas.
- 7 No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. No se ingiera, en caso de ingerirlo no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó Whatsapp 81 1341 1899

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulúm Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

