

CREST[®]

SIEMPRE FIRMES

Crest Crestuco Pulido Microcemento[®]

Recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados muy finos sobre muros con enjarre, repello, etc y brindar un acabado decorativo terso, el cual puede aplicarse en capas de hasta 1 mm de espesor, tanto en interior como exterior, presenta rápida fijación y no presenta mapeo, se puede requemar usando llana metálica.



HT

Se puede aplicar en capas de hasta 1 mm de espesor • Rápida fijación • No presenta mapeo

USOS RECOMENDADOS: Muros con zarpeo, afine, estuco, repello, zarpeo y superficies previamente recubiertas con algún mortero base cemento.

Presentación	10 kg
Color disponible:	Blanco textura lisa
Temperatura de aplicación:	Entre +6° C y +39° C
Tiempo de almacenamiento:	18 meses en empaque original sin abrir
Proporción de agua para un saco de 10 kg:	3.6 a 4.0 litros de agua limpia para la primera capa y 4 a 4.5 litros para la segunda capa
Espesor máximo:	1 mm
Densidad aparente:	1388.76 kg/m ³
Conductividad térmica:	0.1871 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua:	0.297 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad (% Peso):	3.692
Adsorción de humedad (% Volumen):	5.123
Absorción de agua (% Peso):	26.48
Ph Hidratado	12.5

MIEMBRO DE:



Superficies recomendadas

Muros con zarpeo, afine, estuco, repello, zarpeo y superficies previamente recubiertas con algún mortero base cemento.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie. Esta deberá estar limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, selladores, desmoldantes o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia, deberá ser resistente y dimensionalmente estable.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 3.6 a 4.0 litros de agua limpia por saco de 10 kg para la primera capa y de 4 a 4.5 litros de agua limpia por saco de 10 kg para la segunda capa (requemado).
- 2 Agregue lentamente un bulto de Crestuco Pulido Microcemento (10 kg).
- 3 Revuelva con un mezclador eléctrico hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- 4 Deje reposar la mezcla durante 5 minutos.
- 5 Mezcle nuevamente y Crestuco Pulido Microcemento quedará listo para su uso.

Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua, solo vuelva a mezclar ocasionalmente durante la instalación, ya que las propiedades de Crestuco Pulido Microcemento se verán afectadas.

Procedimiento de aplicación

- 1 Limpie y humedezca previamente la superficie donde se va a aplicar el Crestuco Pulido Microcemento.
- 2 Con una llana lisa aplique una primera capa muy delgada de Crestuco Pulido Microcemento ejerciendo presión para favorecer el anclaje del Crestuco Pulido Microcemento al sustrato, cubriendo toda la superficie hasta lograr una capa uniforme. La capa no debe ser mayor a 1 mm de espesor.
- 3 Una vez que seque al tacto la primera capa aplique una segunda capa muy delgada de Crestuco Pulido Microcemento ejerciendo presión para favorecer el anclaje del Crestuco Pulido Microcemento al sustrato. La capa no debe ser mayor a 1 mm de espesor.
- 4 Deje secar al tacto aproximadamente de 5 a 7 minutos para hacer el "requemado" (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa). El requemado consiste en dar el acabado con movimientos suaves y circulares con la llana ejerciendo presión sobre el Crestuco aplicado tantas veces como sea necesario, cuidando no dejar rallas y rociando un poco de agua sobre la superficie y/o humedeciendo la llana hasta lograr el brillo en la superficie.
- 5 Se recomienda curar la superficie 24 horas después de haber aplicado el Crestuco Pulido Microcemento y repetir la operación dos veces al día durante los siguientes tres días.

No se recomienda aplicar Crestuco Pulido Microcemento sobre superficies recubiertas con pintura, madera o metálicas.

Almacenamiento

18 meses en su envase original y almacenado lugar fresco y seco, bajo techo y en su empaque original.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx

LEED

Cumplimiento de Reciclado	-
Pre Consumo (%)	-
Post Consumo (%)	-
Cumplimiento MRc5 Regional Materials	Si
MRc5 REGIONALLY MANUFACTURED AND/OR HARVESTED	Si
Porcentaje Regional Contribuyente Promedio (%)	93.1
Low-emitting materials - Adhesives and sealants. Version 2009 Cumplimiento	Si
VOC (g/L less water)	0

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo, C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

►►► www.crest.com.mx

