

CREST[®]

SIEMPRE FIRMES

Crestuco Masilla[®]

Crestuco Masilla es un recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados finos; para adherir sobre muros y cielos de concreto y brindar un acabado liso, el cual puede aplicarse en capas de hasta 7mm de espesor. Cuenta con excelente adherencia al concreto, Block, ladrillo, etc y puede utilizarse en interiores y exteriores.

HT



Granulometría muy fina y logra una textura lisa. • Excelente trabajabilidad para reglar y corregir desplome.
• Puede pintarse

USOS RECOMENDADOS: Crestuco es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como block de concreto, superficies afinadas de concreto, losas de concreto, así como tabique, ladrillo y barrobloc.

Presentación	20 kg
Color	Blanco
Tiempo de Almacenaje	18 Meses
Temperatura de Aplicación	6°-39° C
Proporción de Agua en la mezcla para 20 kg	4.8 - 5.2 L
Tiempo de secado	30 minutos
Dureza	85 Shore D

Los valores promedio son obtenidos en condiciones controladas a 23°C +/- 2°C y humedad relativa del 50% +/- 5%.

RENDIMIENTOS PROMEDIO SEGÚN ESPESORES

Espesor (mm)	3	4.5	6
En saco de 20 kg (m ²)	4	2.5	2

Los rendimientos obtenidos son calculados con el espesor uniforme. Si no se respeta el espesor el resultado podrá variar. La cantidad de agua en la mezcla deberá ser la que marca cada empaque, si la cantidad de agua es distinta, el resultado podrá variar. Se recomienda tener la superficie plana para no tener un espesor muy variable. En estos rendimientos no se toma en cuenta desperdicio.



Superficies recomendadas

Crestuco Masilla es un recubrimiento recomendado para aplicarse en superficies tales como block de concreto, superficies afinadas de concreto, losas de concreto, así como tabique, ladrillo y barrobloc.

Preparación de la superficie

La superficie a recubrir deberá ser resistente y dimensionalmente estable, debe estar limpia, libre de aceite, polvo, grasa, pintura, cera, selladores, desmoldantes o cualquier otro tipo de impureza que impida la adherencia de Crestuco Masilla.

Preparación de la mezcla

- 1 Vacíe en un recipiente de 4.8 a 5.2 litros de agua limpia.
 - 2 Agregue un bulto de Crestuco Masilla 20 kg.
 - 3 Revuelva bien hasta formar una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla por 10 minutos.
 - 4 Mezcle nuevamente y Crestuco Masilla quedará listo para su uso.
- Una vez preparada la mezcla, no deberá agregar más agua ya que las propiedades de Crestuco Masilla se verán afectadas. Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material, inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

Procedimiento de aplicación sobre cemento

- 1 En general, la aplicación de Crestuco Masilla sobre las superficies, será de una o dos capas de acuerdo a las necesidades requeridas.
- 1 Humedecer previamente la superficie donde se va a aplicar Crestuco Masilla (opcional).
- 2 Extender Crestuco Masilla con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. La capa no debe ser mayor a 7 mm.
- 3 Deje secar al tacto aproximadamente 30 min. Con un espesor de 3 mm para dar el acabado (dependiendo de la temperatura, humedad relativa, viento y espesor de la capa).
- 4 Se desea darle más finura al acabado o eliminar imperfecciones de aplicación, utilice una lija de No. 150 para pulir la superficie.

Recomendaciones

- Para lugares con altas temperaturas es recomendable usar un primer de Adicrest MP Plus al 50% antes de aplicar sobre concreto colado.
- Considere la temperatura del ambiente como factor que afecta el tiempo de secado.
- Nunca añada más agua a Crestuco Masilla ya preparado, solo mezcle nuevamente y utilícelo. Se está seco, deséchelo.
- No se recomienda aplicar Crestuco Masilla sobre superficies recubiertas con pintura, madera o metálicas.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

ADVERTENCIA: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o Whatsapp 81 1341 1899 o info@crest.com.mx

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
**Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618**

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
**Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590**

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

